

DINITROL 429 AB IQ

Eigenschaften:

DINITROL 429 AB IQ ist ein schnell trocknendes, wasserlösliches Produkt, das vor Steinschlag schützt. DINITROL 429 AB IQ bildet einen schwarzen elastischen Film, der das Fahrzeuggehäuse effektiv vor Steinschlag und Salz schützt. DINITROL 429 AB IQ ist umweltfreundlich.

Verwendungsbereich:

DINITROL 429 AB IQ wurde für die Behandlung von Autos, Bussen, LKWs und anderen Fahrzeugen, On-Line-Applikation und für den Reparaturmarkt entwickelt. Das Produkt schützt die empfindlichsten Teile wie Türschwellen, Spoiler, Stoßstangen, Radkästen und Kanten. DINITROL 429 AB IQ kann nach dem Trocknen mit den meisten Fahrzeuglacken überstrichen werden.

Applikation:

DINITROL 429 AB IQ kann mit einem Pinsel, Niedrig- oder Hochdruckgeräten verarbeitet werden. Das Aufsprühen sollte Airless mit einer Produkttemperatur von +15°C – 20°C erfolgen.

Technische Daten:

Farbe:	schwarz	
Filmtyp:	elastisch	
Dichte bei 20°C:	1280 kg/m ³	
Viskosität, dynamisch bei 20°C:	6500 – 8000 mPa s	
pH-Wert:	8,5 – 9,5	
Festkörper:	61 % nach Gewicht	
Empfohlene Schichtstärke, trocken:	200 – 300 µm	
Trockenzeit:	4 – 5 h bei 23°C	
Einfluss auf den Lack:	kein	SS 186011
Reinigung:	Wasser- und Alkaline-Reiniger	
Hitzeresistenz:	> 90°C	SS 186035
Haltbarkeit:	12 Monate	

Sicherheitshinweise sind dem Sicherheitsdatenblatt oder dem Etikett der Verpackung zu entnehmen.

Die in diesem Merkblatt gemachten Angaben sind das Ergebnis sorgfältiger Untersuchungen. Soweit sie sich auf die Anwendung beziehen, sind sie als Empfehlung zu betrachten, die dem Erfahrungsstand entsprechen. Wegen der Vielseitigkeit der Anwendungs- und Arbeitsweisen können wir jedoch eine Verbindlichkeit nicht übernehmen. Es wird daher ein vertragliches Rechtsverhältnis nicht begründet, und es entstehen aus eventuellen Kaufverträgen keine Nebenverpflichtungen.

All data and recommendations are the result of careful tests by our laboratories. They only can be considered as recommendation which correspond to the level of experience of today. The data are given in good faith. However, in view of the multiplicity of possible application and working methods we are not in a position to assume any responsibility or obligations deriving from the use of our products.

DINOL GmbH
Pyrmonter Str. 76
D-32676 Lügde
Telefon:
+49 (0) 52 81 / 9 82 98-0
Telefax:
+49 (0) 52 81 / 9 82 98-60
E-Mail:
service@dinol.com