

DINITROL 442

Karoserieschutz

Produkteigenschaften:

DINITROL 442 ist ein dauerhafter Korrosions- und Steinschlagschutz auf Kunstharz-Kunststoff-Basis. Das Material ist nach der Trocknung beständig gegen kohlenwasserstoffhaltige Kaltreiniger, tensidhaltige saure und alkalische wässrige Hochdruckreiniger, Salzwasser und Streusalz. Sowohl nach Trocknung als auch nass-in-nass überlackierbar.

Anwendung:

Das Produkt eignet sich besonders für die Beschichtung von Einstiegskästen, Türschwellern, Spoilern, Heckschürzen und Radkästen, sowie wegen seiner Antidröhnwirkung für Innenräume wie Kofferraum, Motorhaube usw., wo bitumenhaltige Produkte unerwünscht sind.

Verarbeitung:

Die zu behandelnde Fläche muss trocken, staub- und fettfrei sein. Loser Rost ist zu entfernen. Bei Rostnarben, die nicht durch Bürsten rostfrei gemacht werden können, empfehlen wir die Vorbehandlung mit DINITROL RC 900. Bitte die Gebrauchsanweisung von Rost-Off beachten. Glatte Lacke sind vor der Beschichtung mit DINITROL 442 Karoserieschutz matt anzuschleifen. DINITROL 442 Karoserieschutz wird verarbeitungsfertig eingestellt geliefert. Zur Verarbeitung wird eine Saugrohrpistole mit 3 mm Düse auf die 1 L Trichterflasche aufgeschraubt und mit einem Luftdruck von 3 – 5 bar gleichmäßig aufgesprüht. In einem Arbeitsgang können Schichtstärken bis zu 1 mm nass aufgetragen werden. Nach der Verarbeitung des Materials muss die Spritzpistole sorgfältig gereinigt werden, da verstopfte Düsen zum Platzen der Dose führen können.

Technische Daten:

Basis:	Kunstharz / Kunststoff
Farbe:	grau, schwarz
Dichte:	1,19 g/ml
Flammpunkt:	24°C
Feststoffgehalt:	~ 55 %
Verbrauch:	700 ml / m ² / 0,5 mm
Trocknung:	0,5 mm ca. 2 – 3 h je nach Umgebungstemperatur
Salzsprühtest:	500 µ Trockenfilm 500 h
Lagerung:	kühl und trocken
Empfohlene Nassfilmstärke:	700 µ
Lagerzeit:	12 Monate
Lieferform:	1 l Trichterflasche (Metall)

Hinweis: Geöffnete Verpackungen sollten kurzfristig verarbeitet werden.

Sicherheitshinweise sind dem Sicherheitsdatenblatt oder dem Etikett der Verpackung zu entnehmen.

Die in diesem Merkblatt gemachten Angaben sind das Ergebnis sorgfältiger Untersuchungen. Soweit sie sich auf die Anwendung beziehen, sind sie als Empfehlung zu betrachten, die dem Erfahrungsstand entsprechen. Wegen der Vielseitigkeit der Anwendungs- und Arbeitsweisen können wir jedoch eine Verbindlichkeit nicht übernehmen. Es wird daher ein vertragliches Rechtsverhältnis nicht begründet, und es entstehen aus eventuellen Kaufverträgen keine Nebenverpflichtungen.

All data and recommendations are the result of careful tests by our laboratories. They only can be considered as recommendation which correspond to the level of experience of today. The data are given in good faith. However, in view of the multiplicity of possible application and working methods we are not in a position to assume any responsibility or obligations deriving from the use of our products.

DINOL GmbH
Pyrmonter Str. 76
D-32676 Lügde
Telefon:
+49 (0) 52 81 / 9 82 98-0
Telefax:
+49 (0) 52 81 / 9 82 98-60
E-Mail:
service@dinol.com