

DINITROL 4941

Unterbodenschutz

Eigenschaften:

- Schwarz
- OEM-Referenzen
- Widerstandsfähiger Universalfilm
- Selbstheilend
- Gute Abriebfestigkeit
- Komponentenschutz

Applikation:

DINITROL 4941 ist ein Unterbodenprodukt zur Behandlung von Fahrzeugen während der Produktion, in Importanlagen und für den Reparaturmarkt. Bei Anwendung auf einer sauberen, trockenen Oberfläche haftet es sowohl an lackierten als auch an mit PVC oder ähnlichem beschichteten Flächen. Zink, Gummi und Plastik bleiben vollständig unbeeinträchtigt. Eine saubere und ökonomische Behandlung in der Produktion ist durch die einfache Anwendbarkeit des Produktes und den hohen Trockenmasseanteil gewährleistet. DINITROL 4941 eignet sich für eine Verwendung bei Ersatzteilen, Maschinen und Eisen- und Strahlstrukturen in sehr korrosiven Umgebungen. DINITROL 4941 ist zudem hervorragend als Antikorrosionsbeschichtung bei Transport und Lagerung unter extrem korrosiven Bedingungen geeignet.

Verarbeitung:

DINITROL 4941 wird durch manuelle oder automatische Verarbeitungsgeräte aufgetragen und ist für den Einsatz in Airmix- oder Airless- Geräten geeignet.

Technische Daten:

Farbe:	schwarz
Filmtyp:	Hartwachs
Dichte bei 23°C:	ca. 1110 kg/m ³
Viskosität bei 23°C:	800 mPas
Trockenmassegehalt:	65% nach Gewicht
Flammpunkt:	36°C
Empfohlene Nassfilmstärke:	700 µm
Empfohlene Trockenfilmstärke:	300 – 500 µm
Trockenzeit:	6 – 12 Stunden berührungsfest
Kältestabilität:	- 20°C
Reinigung:	Kohlenwasserstofflösungsmittel
Salzsprühtest 300 µm:	1500 Stunden
Erhältlich in:	1 l Miniservice / 20 l Eimer / 60 l Fass / 208 l Fass / Container

Sicherheitshinweise sind dem Sicherheitsdatenblatt oder dem Etikett der Verpackung zu entnehmen.

Die in diesem Merkblatt gemachten Angaben sind das Ergebnis sorgfältiger Untersuchungen. Soweit sie sich auf die Anwendung beziehen, sind sie als Empfehlung zu betrachten, die dem Erfahrungsstand entsprechen. Wegen der Vielseitigkeit der Anwendungs- und Arbeitsweisen können wir jedoch eine Verbindlichkeit nicht übernehmen. Es wird daher ein vertragliches Rechtsverhältnis nicht begründet, und es entstehen aus eventuellen Kaufverträgen keine Nebenverpflichtungen.

All data and recommendations are the result of careful tests by our laboratories. They only can be considered as recommendation which correspond to the level of experience of today. The data are given in good faith. However, in view of the multiplicity of possible application and working methods we are not in a position to assume any responsibility or obligations deriving from the use of our products.

DINOL GmbH
Pyrmonter Str. 76
D-32676 Lügde
Telefon:
+49 (0) 52 81 / 9 82 98-0
Telefax:
+49 (0) 52 81 / 9 82 98-60
E-Mail:
service@dinol.com