

DINITROL 4942

Unterbodenschutz

Eigenschaften:

- Braun-bronzefarben
- Temperaturbeständig
- Flexibel bei niedrigen Temperaturen
- Steinschlagfest
- Hervorragender Korrosionsschutz
- Langlebig

Applikation:

DINITROL 4942 ist ein Unterbodenprodukt für die Behandlung von Fahrzeugen während der Produktion, in Importanlagen und für den Reparaturmarkt. Bei Anwendung auf einer sauberen, trockenen Oberfläche haftet es sowohl an lackierten als auch an mit PVC oder ähnlichem beschichteten Flächen. Zink, Gummi und Plastik bleiben vollständig unbeeinträchtigt. Eine saubere und ökonomische Behandlung in der Produktion ist durch die einfache Anwendbarkeit des Produktes und den hohen Feststoffanteil gewährleistet. DINITROL 4942 eignet sich für eine Verwendung bei Ersatzteilen, Maschinen und Eisen- und Strahlstrukturen in sehr korrosiven Umgebungen. DINITROL 4942 ist zudem als Korrosionsschutzmittel bei Transport und Lagerung sowie für längerfristigen Transport oder Lagerung unter extrem korrosiven Bedingungen geeignet.

Verarbeitung:

DINITROL 4942 wird mit manuellen oder automatischen Verarbeitungsgeräten aufgetragen (Airless).

Die in diesem Merkblatt gemachten Angaben sind das Ergebnis sorgfältiger Untersuchungen. Soweit sie sich auf die Anwendung beziehen, sind sie als Empfehlung zu betrachten, die dem Erfahrungsstand entsprechen. Wegen der Vielseitigkeit der Anwendungs- und Arbeitsweisen können wir jedoch eine Verbindlichkeit nicht übernehmen. Es wird daher ein vertragliches Rechtsverhältnis nicht begründet, und es entstehen aus eventuellen Kaufverträgen keine Nebenverpflichtungen.

All data and recommendations are the result of careful tests by our laboratories. They only can be considered as recommendation which correspond to the level of experience of today. The data are given in good faith. However, in view of the multiplicity of possible application and working methods we are not in a position to assume any responsibility or obligations deriving from the use of our products.

DINOL GmbH
Pyrmonter Str. 76
D-32676 Lügde
Telefon:
+49 (0) 52 81 / 9 82 98-0
Telefax:
+49 (0) 52 81 / 9 82 98-60
E-Mail:
service@dinol.com

DINITROL 4942

Unterbodenschutz

Technische Daten:

Farbe:	braun
Filmtyp:	Hartwachs
Dichte bei 23°C:	1100 kg/m ³
Viskosität bei 23°C:	800 mPas
Trockenmassegehalt:	65% nach Gewicht
Flammpunkt:	36°C
Aromatenteil im Lösungsmittel:	< 0,5%
Empfohlene Nassfilmstärke:	700 µm
Empfohlene Schichtstärke:	300 – 500 µm
Trockenzeit:	6 – 12 Stunden
Kältestabilität:	- 20°C
Reinigung:	Testbenzin
Hitzeresistenz:	> 130°C
Salzsprühtest:	1500 Stunden
Anwendungstemperatur:	15 – 30°C

Sicherheitshinweise sind dem Sicherheitsdatenblatt oder dem Etikett der Verpackung zu entnehmen.

Die in diesem Merkblatt gemachten Angaben sind das Ergebnis sorgfältiger Untersuchungen. Soweit sie sich auf die Anwendung beziehen, sind sie als Empfehlung zu betrachten, die dem Erfahrungsstand entsprechen. Wegen der Vielseitigkeit der Anwendungs- und Arbeitsweisen können wir jedoch eine Verbindlichkeit nicht übernehmen. Es wird daher ein vertragliches Rechtsverhältnis nicht begründet, und es entstehen aus eventuellen Kaufverträgen keine Nebenverpflichtungen.

All data and recommendations are the result of careful tests by our laboratories. They only can be considered as recommendation which correspond to the level of experience of today. The data are given in good faith. However, in view of the multiplicity of possible application and working methods we are not in a position to assume any responsibility or obligations deriving from the use of our products.

DINOL GmbH
Pyrmonter Str. 76
D-32676 Lügde
Telefon:
+49 (0) 52 81 / 9 82 98-0
Telefax:
+49 (0) 52 81 / 9 82 98-60
E-Mail:
service@dinol.com