

DINITROL 538 plus

„One-Step-Primer“

Allgemeine Produktbeschreibung:

Der Primer DINITROL 538 plus ist ein „One-Step-Primer“ mit zusätzlichen Funktionen für die Scheibenverklebung mit Polyurethanen.
 Es handelt sich um einen lösemittelhaltigen, physikalisch und chemisch trocknenden Schwarzprimer, der die Haftung zwischen Glas/Keramik und dem Scheibenklebstoff sicherstellt und zusätzlich als UV-Schutz dient.
 Der Primer DINITROL 538plus kann eingesetzt werden für folgende Funktionen:

- „One-step“ Primer für die Keramikbeschichtung
- Vorbehandlung von RIM und Lacke
- Primer mit langer Offenzeit (3 Monate)
- Rostschutz bei kleineren Kratzern im Lack
- Einsetzbar bei allen DINOL PUR Klebstoffe

Applikation:

Vor der Applikation des Primers gilt es zu beachten, dass die Klebefläche gereinigt wird, damit diese sauber und fettfrei ist. Vor Gebrauch muss der Primer gut geschüttelt werden.
 Der Auftrag kann manuell (Pinsel, Filz) oder automatisch (Filz) erfolgen. Aufgrund der Feuchtigkeitsreaktivität soll der Primer nach dem Öffnen des Gebindes innert weniger Tagen verbraucht werden. (Empfehlung: 3 Tage)
 Dieses Produkt ist nur für erfahrene Anwender geeignet.

Weitere Informationen

- Sicherheitsdatenblatt
- DINOL Vorbehandlungstabelle

Sicherheit / Lagerung:

Gemäß 1907 / 2006 EG ist der Primer DINITROL 538plus kennzeichnungspflichtig:
 Symbol: F, Xn
 Zwischen 0 and 35°C, gut verschlossen lagern.

Gebinde:

Aluminiumtube	10 ml
Flaschen	30 ml
Flaschen	100 ml

Die in diesem Merkblatt gemachten Angaben sind das Ergebnis sorgfältiger Untersuchungen. Soweit sie sich auf die Anwendung beziehen, sind sie als Empfehlung zu betrachten, die dem Erfahrungsstand entsprechen. Wegen der Vielseitigkeit der Anwendungs- und Arbeitsweisen können wir jedoch eine Verbindlichkeit nicht übernehmen. Es wird daher ein vertragliches Rechtsverhältnis nicht begründet, und es entstehen aus eventuellen Kaufverträgen keine Nebenverpflichtungen.

All data and recommendations are the result of careful tests by our laboratories. They only can be considered as recommendation which correspond to the level of experience of today. The data are given in good faith. However, in view of the multiplicity of possible application and working methods we are not in a position to assume any responsibility or obligations deriving from the use of our products.

DINOL GmbH
 Pyrmonter Str. 76
 D-32676 Lügde
 Telefon:
 +49 (0) 52 81 / 9 82 98-0
 Telefax:
 +49 (0) 52 81 / 9 82 98-60
 E-Mail:
 service@dinol.com

DINITROL 538 plus

„One-Step-Primer“

Technische Daten:

Chemische Basis:	Reaktive Polyurethan-Addukte
Farbe:	schwarze Flüssigkeit
Dichte, 23°C:	930 ± 20 kg/m ³
Viskosität Brookfield:	5 – 15 mPa·s
Festkörpergehalt:	28 ± 2%
Trocknungszeit:	10 Min. *
Flammpunkt:	< 21°C
Verarbeitungstemperatur:	+ 5°C bis 40°C
Verbrauch:	ca. 150 g/m ²
Auftragsmethode:	Pinsel / Filz
Abluftzeit:	min. 10 Minuten * max. 72 Stunden
Haltbarkeit:	12 Monate
Haftung mit PUR-Klebstoffen auf der Keramikbeschichtung: <ul style="list-style-type: none">• mit Glashaftreiniger• ohne Glashaftreiniger	gut gut
Haftung mit PUR-Klebstoffen auf: <ul style="list-style-type: none">• Lacken• RIM und zurück geschnittenen Raupen	gut gut

* 23°C / 50% r.LF.

Sicherheitshinweise sind dem Sicherheitsdatenblatt oder dem Etikett der Verpackung zu entnehmen.

Die in diesem Merkblatt gemachten Angaben sind das Ergebnis sorgfältiger Untersuchungen. Soweit sie sich auf die Anwendung beziehen, sind sie als Empfehlung zu betrachten, die dem Erfahrungsstand entsprechen. Wegen der Vielseitigkeit der Anwendungs- und Arbeitsweisen können wir jedoch eine Verbindlichkeit nicht übernehmen. Es wird daher ein vertragliches Rechtsverhältnis nicht begründet, und es entstehen aus eventuellen Kaufverträgen keine Nebenverpflichtungen.

All data and recommendations are the result of careful tests by our laboratories. They only can be considered as recommendation which correspond to the level of experience of today. The data are given in good faith. However, in view of the multiplicity of possible application and working methods we are not in a position to assume any responsibility or obligations deriving from the use of our products.

DINOL GmbH
Pyrmonter Str. 76
D-32676 Lügde
Telefon:
+49 (0) 52 81 / 9 82 98-0
Telefax:
+49 (0) 52 81 / 9 82 98-60
E-Mail:
service@dinol.com