

## DINITROL 6030

### Aluminium Spachtel

#### Produkteigenschaften:

Aluminium Spachtel ist ein universell anwendbarer 2K Füll- und Ziehspachtel auf Polyesterbasis. Der Spachtel ist besonders kompakt und porenfrei.

#### Anwendung:

Aluminium Spachtel ist geeignet zur Beseitigung von Beulen an Auto-Karosserien, Blechkonstruktionen, zum Abziehen von Maschinengehäusen, zur Ausbesserung von Beton, Mauerwerk usw.

Beulen bis ca. 15 mm Tiefe lassen sich in einem Arbeitsgang an senkrechten Flächen egalalisieren. Wegen des hohen Aluminiumanteiles wird ein erhöhter Korrosionsschutz erreicht. Der Schleifstaub sinkt beim Trockenschliff schneller nach unten als bei normalen Spachteln.

#### Vorbehandlung:

Thermoplastische Lackaufbauten:

Abschleifen, Untergrund aufräumen, gut reinigen, z.B. mit Siliconentferner.

Der Untergrund muss trocken, fettfrei, gesund, stahlzunder- und rostfrei sein.

2K-Lacke:

Mattschleifen, staub- und fettfrei machen.

Galvanisch verzinkte Stahlbleche:

Mit Verdüner oder Ethylacetat reinigen.

Sensimier- oder feuerverzinkte Bleche:

Mit NC-Verdüner oder Siliconentferner reinigen.

Aluminiumuntergründe:

Leicht anschleifen (wegen der unterschiedlichen Aluminiumlegierungen sollten stets Haftversuche durchgeführt werden).

#### Verarbeitung:

Die Oberfläche muss frei sein von Öl, Staub, Fett, losem Lack, Farbresten oder Rost. Ein Aufräumen des Untergrundes mit Schleifpapier erhöht die Haftung. Die erforderliche Menge Spachtel wird mit 2 – 3% Härterpaste vermischt und sofort aufgetragen. Verarbeitungszeit (Potlife) ca. 5 Minuten. Je nach Temperatur und Härterzugabe ist der Spachtel nach 15 – 25 Minuten schleifbar.

Die in diesem Merkblatt gemachten Angaben sind das Ergebnis sorgfältiger Untersuchungen. Soweit sie sich auf die Anwendung beziehen, sind sie als Empfehlung zu betrachten, die dem Erfahrungsstand entsprechen. Wegen der Vielseitigkeit der Anwendungs- und Arbeitsweisen können wir jedoch eine Verbindlichkeit nicht übernehmen. Es wird daher ein vertragliches Rechtsverhältnis nicht begründet, und es entstehen aus eventuellen Kaufverträgen keine Nebenverpflichtungen.

All data and recommendations are the result of careful tests by our laboratories. They only can be considered as recommendation which correspond to the level of experience of today. The data are given in good faith. However, in view of the multiplicity of possible application and working methods we are not in a position to assume any responsibility or obligations deriving from the use of our products.

DINOL GmbH  
Pyrmonter Str. 76  
D-32676 Lügde  
Telefon:  
+49 (0) 52 81 / 9 82 98-0  
Telefax:  
+49 (0) 52 81 / 9 82 98-60  
E-Mail:  
service@dinol.com

## DINITROL 6030

Aluminium Spachtel

Body Repair

Body Repair

### Technische Daten:

Farbe:	Aluminiumfarbig
Basis:	ungesättigter Polyester
Härter:	Benzoylperoxydpaste 50%ig, rot
Dichte:	~ 1,7 g/ml
Flammpunkt:	31°C
Verarbeitungstemperatur:	+5°C bis +35°C
Konsistenz:	dick-pastös
Verarbeitungszeit:	5 Min.
Gebindegrößen:	1 kg und 2,5 kg Dose
Lagerzeit:	zwischen 15°C und 25°C 12 Monate

**Hinweis:** Geöffnete Verpackungen sollten kurzfristig verarbeitet werden.

Sicherheitshinweise sind dem Sicherheitsdatenblatt oder dem Etikett der Verpackung zu entnehmen.

Die in diesem Merkblatt gemachten Angaben sind das Ergebnis sorgfältiger Untersuchungen. Soweit sie sich auf die Anwendung beziehen, sind sie als Empfehlung zu betrachten, die dem Erfahrungsstand entsprechen. Wegen der Vielseitigkeit der Anwendungs- und Arbeitsweisen können wir jedoch eine Verbindlichkeit nicht übernehmen. Es wird daher ein vertragliches Rechtsverhältnis nicht begründet, und es entstehen aus eventuellen Kaufverträgen keine Nebenverpflichtungen.

All data and recommendations are the result of careful tests by our laboratories. They only can be considered as recommendation which correspond to the level of experience of today. The data are given in good faith. However, in view of the multiplicity of possible application and working methods we are not in a position to assume any responsibility or obligations deriving from the use of our products.

DINOL GmbH  
Pyrmonter Str. 76  
D-32676 Lügde  
Telefon:  
+49 (0) 52 81 / 9 82 98-0  
Telefax:  
+49 (0) 52 81 / 9 82 98-60  
E-Mail:  
service@dinol.com