

## DINITROL 6070

### Kunststoff Konturspachtel

Body Repair

Body Repair

#### Produkteigenschaften:

Pastöse, sehr geschmeidige 2 Komponenten Spachtelmasse, besonders zur Nachbehandlung reparierter Kunststoffteile geeignet. Durch seine Geschmeidigkeit lassen sich Profile und Konturen beschädigter oder geklebter Kunststoffteile mühelos wieder herstellen.  
Elastische, kurze Aushärtezeit, leicht schleifbar, porenfrei, gute Haftung auf Kunststoffen sowie Karosserieblechen und verzinkten Blechen, matt geschliffenen 2K-Lacken, GFK (Polyester- und Epoxyaminaten).

#### Anwendungsbereiche:

Konturspachtel haftet auf fast allen im Kfz-Bereich vorkommenden Kunststoffen nach entsprechender Vorbehandlung. Nicht geeignet auf: Weich-PVC, Hartgummi, thermoplastischen Lacken, PTFE, Viton, Nitrolacken und Polystyrol.

#### Verarbeitung:

Die zu reparierenden Flächen säubern und trocknen.  
Die erforderliche Spachtelmenge mit 2 – 3% Härter gut durchmischen und auftragen.  
Die Verarbeitungszeit (Topfzeit) beträgt ca. 5 Minuten.  
Nach weiteren 20 – 30 Minuten kann DINITROL 6070 geschliffen werden.

#### Technische Daten:

Farbe:	dunkelgrau
Basis:	Ungesättigte Polyesterharze
Härterssystem:	Dibenzoylperoxyd
Dichte:	1,8 g/cm <sup>3</sup>
Flammpunkt:	< 31°C
Verarbeitungstemperatur:	15°C – 25°C
Lagerzeit:	12 Monate (15° C – 25°C)
Lieferform:	500 g

Hinweis: Geöffnete Verpackungen sollten sofort nach der Entnahme geschlossen werden.

Sicherheitshinweise sind dem Sicherheitsdatenblatt oder dem Etikett der Verpackung zu entnehmen.

Die in diesem Merkblatt gemachten Angaben sind das Ergebnis sorgfältiger Untersuchungen. Soweit sie sich auf die Anwendung beziehen, sind sie als Empfehlung zu betrachten, die dem Erfahrungsstand entsprechen. Wegen der Vielseitigkeit der Anwendungs- und Arbeitsweisen können wir jedoch eine Verbindlichkeit nicht übernehmen. Es wird daher ein vertragliches Rechtsverhältnis nicht begründet, und es entstehen aus eventuellen Kaufverträgen keine Nebenverpflichtungen.

All data and recommendations are the result of careful tests by our laboratories. They only can be considered as recommendation which correspond to the level of experience of today. The data are given in good faith. However, in view of the multiplicity of possible application and working methods we are not in a position to assume any responsibility or obligations deriving from the use of our products.

DINOL GmbH  
Pyrmonter Str. 76  
D-32676 Lügde  
Telefon:  
+49 (0) 52 81 / 9 82 98-0  
Telefax:  
+49 (0) 52 81 / 9 82 98-60  
E-Mail:  
service@dinol.com