

## DINITROL 77 B

### Universalschutz

#### Eigenschaften:

- Braun
- Wachsartig
- Vielfältige Anwendungsmöglichkeiten
- Dünn, abriebfest
- Nicht klebrig
- Einfach zu verwenden

#### Applikation:

DINITROL 77 B ist eine Korrosionsschutzflüssigkeit für einen langfristigen Schutz vor Korrosion, die durch den zurückbleibenden harten Film auch einen gewissen Schutz vor mechanischem Verschleiß bietet.

DINITROL 77 B enthält umweltverträgliche, niedrigeraromatische Lösungsmittel, die nach dem Verdunsten einen dicken, braunen Wachsfilmbildung hinterlassen.

DINITROL 77 B wurde in erster Linie für die Hohlraumversiegelung entwickelt, eignet sich jedoch auch für den Langzeitschutz während Lagerung und Transport sowie als Unterbodenschutz. Die empfohlene Applikationstemperatur für das Produkt und Objekt liegt zwischen 15 – 30°C.

#### Verarbeitung:

DINITROL 77 B wird mit manuellen oder halbautomatischen Verarbeitungsgeräten auf ein sauberes Trockensubstrat aufgetragen und ist für den Einsatz in Airmix- oder Airless-Sprüh-pistolen geeignet.

#### Technische Daten:

Farbe:	braun
Filmtyp:	Hartwachs
Dichte bei 23°C:	860 kg/m <sup>3</sup>
Viskosität bei 23°C, (DIN 4):	50 s
Trockenmassegehalt:	50% nach Gewicht
Flammpunkt:	29°C
Aromatenteil im Lösungsmittel:	< 0,5%
Empfohlene Nassfilmstärke:	110 µm
Empfohlene Schichtstärke:	50 µm
Trockenzeit:	30 Minuten
Einfluss auf den Lack:	kein
Kältestabilität:	- 30°C
Hitzeresistenz:	105°C
Salzsprühtest:	500 Stunden
Penetration:	40 mm
Erhältlich in:	1 l Miniservice / 5 l Kanister

Sicherheitshinweise sind dem Sicherheitsdatenblatt oder dem Etikett der Verpackung zu entnehmen.

Die in diesem Merkblatt gemachten Angaben sind das Ergebnis sorgfältiger Untersuchungen. Soweit sie sich auf die Anwendung beziehen, sind sie als Empfehlung zu betrachten, die dem Erfahrungsstand entsprechen. Wegen der Vielseitigkeit der Anwendungs- und Arbeitsweisen können wir jedoch eine Verbindlichkeit nicht übernehmen. Es wird daher ein vertragliches Rechtsverhältnis nicht begründet, und es entstehen aus eventuellen Kaufverträgen keine Nebenverpflichtungen.

All data and recommendations are the result of careful tests by our laboratories. They only can be considered as recommendation which correspond to the level of experience of today. The data are given in good faith. However, in view of the multiplicity of possible application and working methods we are not in a position to assume any responsibility or obligations deriving from the use of our products.

DINOL GmbH  
Pyrmonter Str. 76  
D-32676 Lügde  
Telefon:  
+49 (0) 52 81 / 9 82 98-0  
Telefax:  
+49 (0) 52 81 / 9 82 98-60  
E-Mail:  
service@dinol.com