

DINITROL 81

Universalschutz

Eigenschaften:

- Milchig transparent
- Nicht klebrig
- Wachsartiger Film
- Gegen galvanische Korrosion
- Permanent oder temporär
- Thixotropisch

Applikation:

Nach Verdunstung des Lösungsmittels hinterlässt DINITROL 81 einen transparenten, harten und wachsartigen Film, der sich ideal als Schutzbeschichtung eignet und dennoch leicht eine Inaugenscheinnahme der Metalloberflächen, das Ablesen von Etiketten, Zahlen, usw. ermöglicht. DINITROL 81 ist für den Schutz von Oberflächen aus Stahl und anderen Metallen während Lagerung und Transport geeignet, insbesondere wenn ein farbloser, transparenter und schmierfreier Film gewünscht ist. DINITROL 81 kann auch für den Schutz von lackierten Oberflächen verwendet werden und ist resistent gegenüber Testbenzin und ähnlichen Lösungsmitteln, z. B. bei unterschiedlichen Werkzeugtypen, Gerätemotoren und Fahrzeugen.

Verarbeitung:

DINITROL 81 wird üblicherweise durch Sprühen, Pinseln oder Eintauchen auf die saubere, trockene Oberfläche aufgetragen. Es können dabei normale Sprühvorrichtungen oder auch Hochdruckgeräte verwendet werden. Die ideale Temperatur für die Anwendung beträgt 15 – 20°C. Während der Lagerung, Anwendung und Trocknung müssen dieselben Maßnahmen ergriffen werden, wie für Farben und Lacke.

Technische Daten:

Farbe:	milchig transparent
Filmtyp:	wachsartig
Dichte bei 23°C:	770 kg/m ³
Viskosität bei 23°C (DIN 4 Becher):	17 Sekunden (Thixotropie vollständig aufgebrochen)
Trockenmassegehalt:	15% nach Gewicht
Flammpunkt:	24°C
Aromatenteil im Lösungsmittel:	< 0,5%
Empfohlene Nassfilmstärke:	100 µm
Empfohlene Schichtstärke:	10 µm
Trockenzeit:	30 Minuten
Einfluss auf den Lack:	kein
Reinigung:	Kohlenwasserstofflösungsmittel
SST:	50 Micron, 1000 h
Erhältlich in:	20 l Eimer

Sicherheitshinweise sind dem Sicherheitsdatenblatt oder dem Etikett der Verpackung zu entnehmen.

Die in diesem Merkblatt gemachten Angaben sind das Ergebnis sorgfältiger Untersuchungen. Soweit sie sich auf die Anwendung beziehen, sind sie als Empfehlung zu betrachten, die dem Erfahrungsstand entsprechen. Wegen der Vielseitigkeit der Anwendungs- und Arbeitsweisen können wir jedoch eine Verbindlichkeit nicht übernehmen. Es wird daher ein vertragliches Rechtsverhältnis nicht begründet, und es entstehen aus eventuellen Kaufverträgen keine Nebenverpflichtungen.

All data and recommendations are the result of careful tests by our laboratories. They only can be considered as recommendation which correspond to the level of experience of today. The data are given in good faith. However, in view of the multiplicity of possible application and working methods we are not in a position to assume any responsibility or obligations deriving from the use of our products.

DINOL GmbH
Pyrmonter Str. 76
D-32676 Lügde
Telefon:
+49 (0) 52 81 / 9 82 98-0
Telefax:
+49 (0) 52 81 / 9 82 98-60
E-Mail:
service@dinol.com